

Folacoat FLEX

Folacoat Flex to kompresyjna płyta lakierująca o grubości 1,15 i 1,35 mm, która zapewnia najlepsze pokrycie arkusza nawet na krytycznych podłożach (tekstura z recyklingu).

Mieszanka różowego polimeru i warstwy kompresyjnej optymalnie przenosi powłokę na bazie wody. Warstwa kompresyjna poprawia płynność płyty powlekającej w procesie drukowania i poprawia przenoszenie powłoki.

Jednowarstwowy nośnik poliestrowy zapewnia niezbędną stabilność wymiarową i pozwala na wielokrotne użycie. Płytę tę można wycinać ręcznie lub za pomocą systemu cięcia CAD.

Kliknij [tutaj](#), aby znaleźć przydatne zalecenia dotyczące obsługi i ciekawe wprowadzenie do produktu w formie wideo.

Formaty

Nr. katalogowy	grubość nominalna (mm)	grubość nominalna (inch)
12543.115.99900	1,15	0,045
12543.135.99900	1,35	0,053

Role

Nr. katalogowy	szerokość (mm)	Długość roli (m)	grubość (mm)	grubość (inch)
12543.115.19900	1280	20	1,15	0,045
12543.135.19900	1280	15	1,35	0,053

Charakterystyka



- Zalecany do lakierowania bezpośredniego
- Nadaje się do lakierów wodnych
- Idealny do systemów cięcia CAD
- Wyposażony w warstwę kompresyjną
- Nośnik na bazie poliestru

Folacoat FLEX

Specyfikacja Techniczna

Grubość warstwy polimerowej	0,55 mm
Grubość warstwy kompresyjnej	0,44 mm
Grubość poliestrowej warstwy bazowej	0,19 mm
Tolerancja grubości	+/- 0,05 mm
Rodzaj transferu lakieru	bezpośredni
Twardość płyty całkowita	75 Shore'A
Twardość warstwy polimeru (DIN 53505)	83 Shore'A
Grubość nominalna	1,15 mm / 1,35 mm
Grubość nominalna	0,45 " / 0,53 "
Materiał bazowy	poliester

Obsługa

Dla grubości nominalnej 1,15mm, zalecana głębokość cięcia: około 0,70 mm (.0322").

Należy zwrócić uwagę, aby wycinać wyłącznie różowy polimer i piankę kompresyjną. Głębsze nacięcia zmniejszą stabilność i należy ich unikać. Jeśli na tylnej stronie płytki powlekającej widać białe linie cięcia, oznacza to, że nośnik został zarysowany. Jeśli tak się stanie, nie używaj tej płyty powlekającej, ponieważ może ona ulec uszkodzeniu na maszynie.

Klauzula odpowiedzialności za produkt

Powyższe informacje oraz wszelkie udzielone przez nas doradztwo w zakresie inżynierii zastosowań są podawane zgodnie z naszą najlepszą wiedzą, ale nie są uważane za informacje wiążące ani w odniesieniu do jakichkolwiek praw własności przemysłowej osób trzecich. Wszelkie takie konsultacje nie zwalniają Cię z konieczności sprawdzenia naszych aktualnych informacji konsultacyjnych pod kątem ich przydatności dla zamierzonych procedur i zastosowań. Obowiązkiem użytkownika jest określenie przydatności do własnego użytku i zastosowania oraz przetestowanie całego procesu produkcyjnego, aby upewnić się, że produkt jest w pełni odpowiedni do zamierzonego zastosowania, ponieważ warunki użytkowania są poza naszą kontrolą. Sprzedaż naszych produktów podlega naszym aktualnym Ogólnym Warunkom Handlowym. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian służących udoskonaleniu produktu.