

Lakier dyspersyjny połyskowy

Nazwa	G202 Ink-Duct High Gloss - do zespołu farbowego			
Produkt	Emulsja akrylowa aplikowana z kałamarza farbowego do maszyn offsetowych. Lakier błyszczący szybkoschnący, nie żółknie i o niskim tacku, dzięki czemu lakier rozkłada się równomiernie na całej powierzchni arkusza. Może być stosowany jako primer pod lakier UV			
Właściwości	powlekany materiał uzyskuje dobrą odporność na wodę nadaje się uszlachetniania folią na gorąco lub lakierem UV przed uszlachetnianiem konieczne przeprowadzenie testów			
Stosowanie	2-4 g/m2 (mokro-ma -mokro) Odpowiednia do papieru (> 115 gr) i tektury do lakierowania jednostronnego do kałamarzy farbowych w maszynach offsetowych			
Cechy fizyczne i drukowe	Połysk kąt pomiaru 60°	++++	Poślizg	++++
	Mat	□	Szybkość schnięcia	++++
	Odporność na temp. 130°C	■	Lakierowanie 2-stronne	□
	Odporność na alkohol	++	Odporność na ścieranie	++++
Oznaczenia	+ = nisko / powoli, +++++ = wysoko / szybko □ = ograniczone, wymaga testów, ■ = odpowiednie, - nieodpowiednie			
Porady ogólne	używać na farby odporne na alkalia i rozpuszczalniki przed użyciem dobrze wymieszać			
Rozcieńczanie	W razie potrzeby redukcji lepkości, używać wody			
Magazynowanie	Chronić przed mrozem, przechowywać w zamkniętych pojemnikach			
Termin przydatności	6 miesięcy, zamknięty w oryginalnych opakowaniach w temp. 5-30°C			
Cechy charakterystyczne	Wygląd	nieprzejrzysta, biaława ciecz		
	pH	7,5 - 8,5		
	Lepkość	52 Poise @ 20°C	+/- 5 s.	
	Ciężar właściwy	1,00 - 1,05 g/cm³	+/- 0,04	

Niniejsza Informacja Techniczna informuje i doradza naszym klientom. Skuteczne stosowanie zależy od wielu różnych czynników, które są poza naszą kontrolą. Dlatego prosimy o zrozumienie, że dokument ten i zawarte w nim rekomendacje nie mogą być użyte jako podstawa do jakichkolwiek roszczeń prawnych.